

「PT シリーズ」カタログ変更情報

2018年7月9日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更日
P27	EMI ガasketの特性、ガスケット品番	2018年7月9日

(変更前)

特性

項目	単位	特性
外観	—	黄褐色
比重	g/cm ³	1.92
硬度	デュロメータA	74
引張強さ	MPa	2.5
伸び	%	160
引裂強さ	kN/m	8
圧縮永久ひずみ	%	30 (150°C/22h)
体積抵抗率	Ω・m	8 x 10 ⁻⁵

(変更後)

特性

項目	単位	特性
外観	—	薄黄褐色
比重	g/cm ³	3.96
硬度	デュロメータA	74
引張強さ	MPa	2.5
伸び	%	340
引裂強さ	kN/m	11.2
圧縮永久ひずみ	%	27 (150°C/22h)
体積抵抗率	Ω・cm	6.8 x 10 ⁻³

(mm)

シェルサイズ	EMI ガasket品番	A ±0.1	φB ±0.1	C ±0.2	φD ±0.1	F半径 ±1.0
8	10-919553-081	15.1	14.3	20.6	3.2	2.0
10	10-919553-101	18.3	17.5	23.8	3.2	2.0
12	10-919553-121	20.6	19.6	26.2	3.2	2.0
14	10-919553-141	23.0	23.8	28.6	3.2	2.0
16	10-919553-161	24.6	27.0	31.8	3.2	3.0
18	10-919553-181	27.0	30.2	34.1	3.2	3.0
20	10-919553-201	29.4	33.3	37.3	3.2	3.0
22	10-919553-221	31.8	36.5	39.7	3.2	3.0
24	10-919553-241	34.9	39.7	43.3	3.9	3.0

すべての寸法は参考値です。

(mm)

シェルサイズ	EMI ガasket品番	A ±0.1	φB ±0.1	C ±0.2	φD ±0.1	F半径 ±1.0
8	10-911708-081	15.1	14.3	20.6	3.2	2.0
10	10-911708-101	18.3	17.5	23.8	3.2	2.0
12	10-911708-121	20.6	19.6	26.2	3.2	2.0
14	10-911708-141	23.0	23.8	28.6	3.2	2.0
16	10-911708-161	24.6	27.0	31.8	3.2	3.0
18	10-911708-181	27.0	30.2	34.1	3.2	3.0
20	10-911708-201	29.4	33.3	37.3	3.2	3.0
22	10-911708-221	31.8	36.5	39.7	3.2	3.0
24	10-911708-241	34.9	39.7	43.3	3.9	3.0

すべての寸法は参考値です。